

Deluxe Parkettboden – Calgary 535 LD Calgary

Produktbeschreibung

3 – Schicht Fertigparkett Landhausdielen I – Stab zur leimfreien Verlegung mit ‚ProConnect-5G‘-Verlegesystem.
 Deckschicht ca. 3,5 mm (Deckschichtstöße bei Breite 181 & 138 mm möglich)
 Art. Nr. E8013 & E8103: 3 Elemente pro Paket haben eine gestoßene Deckschicht

| | |
|---|---|
| Dielenformat | 2200 x 138 / 181 / 209 x 14 mm |
| Deckschicht | ca. 3,5 mm |
| Oberfläche | NaturaÖl (Wohnfertig endgeölt) /Velvet Matt lackiert |
| Produziert nach | Europäische Parkettnorm EN 13489 – 2002 |
| Aufbau | 3 – schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm |
| Dielen Anzahl / m ² pro Paket | 138 mm: 10 / 3,04 181 mm: 8 / 3,19 209 mm: 6 / 2,76 |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von Holzart und Oberflächenbehandlung |
| Formaldehydabgabe nach DIN 14342 | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol nach DIN 14342 | Nicht nachweisbar |
| Dichte kg / m ³ nach DIN 14342 | ca. 600 |
| Wärmeleitfähigkeit nach DIN 14342 | 0,15 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12524 | 0,093 m ² K/W |
| Fußbodenheizung | Geeignet (nur für den Einsatz auf warmwassergeführten Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27° C nicht überschreiten.) |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Z – 156.607-834 |
| DoP – Nummer | PAR1501401 |

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Sortierung Elegance

- Spiegel / Markstrahlen
- Fladern und stehende Jahresringe
- Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten
- Vereinzelt fest verwachsene Äste in der Farbe des Holzes bis zu 3 cm im Durchmesser
- Vereinzelt gekittete Äste bis maximal 1 cm Durchmesser
- Vereinzelt gerissene Äste bis maximal 2 cm Durchmesser (Kreuzrisse in Holzfarbe gespachtelt)

- Die genannten Merkmale treten bei vereinzelt Dielen auf (ca. 10 %); der überwiegende Anteil ist frei von Ästen

Sortierung Nature

- Spiegel / Markstrahlen
- Vereinzelt leichter Splint an den Längskanten bis max. 1/3 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele
- Vereinzelt festverwachsene Äste in der Farbe des Holzes bis zu 5 cm im Durchmesser
- Vereinzelt gekittete Äste bis maximal 2 cm Durchmesser
- Vereinzelt gerissene Äste bis maximal 4 cm Durchmesser (Kreuzrisse in Holzfarbe gespachtelt)
- Vereinzelt weiße Verfärbungen
- Große Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten

Sortierung Villa

- Spiegel / Markstrahlen
- Fest verwachsene Äste in der Farbe des Holzes unbegrenzt
- Gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 30 cm Länge; maximal 2 dieser Risse pro Diele
- Alle Arten von Fladerungen
- Alle Farbvarianten
- Gekittete Äste bis maximal 3 cm Durchmesser
- Gerissene Äste bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
- Splint an den Längskanten bis maximal $\frac{3}{4}$ bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele

Sortierung Country

- Spiegel / Markstrahlen
- Fest verwachsene Äste in der Farbe des Holzes unbegrenzt
- Gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 30 cm Länge; maximal 2 dieser Risse pro Diele
- Alle Arten von Fladerungen
- Alle Farbvarianten
- Gekittete Äste bis maximal 3 cm Durchmesser
- Gerissene Äste bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
- Splint an den Längskanten bis maximal $\frac{3}{4}$ bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele
- 3 Elemente pro Paket haben eine gestoßene Deckschicht

Sortierung Fineline

- Werksseitige Mischsortierung

- Die genannten Merkmale hinsichtlich des Vorkommens von Splint, treten bei vereinzelt Dielen auf (ca. 10 %); der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung:

Sortierungen sind in der Sortierungsbeschreibung gesondert geregelt. Allgemein gilt jedoch: Nicht mehr als 3 % der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere und nicht mehr als 5 % in die nächst höhere Sortierung fallen. Die Deckschicht soll das gesamte Spektrum der Merkmale beinhalten. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01